

The Delphion Integrated View

Buy Now: More choices...

Tools: Add to Work File: Create new Wo

View: INPADOC | Jump to: Top

Go to: Derwent...

Email

Title: JP8156513A2: PNEUMATIC RADIAL TIRE

§ Inventor: KONO YOSHIHIDE:

KOBAYASHI HISANOBU;

YAMANAKA EIJI; SATO TAKAYUKI;

Assignee: BRIDGESTONE CORP

News, Profiles, Stocks and More about this company

Published / Filed: 1996-06-18 / 1994-12-09

§ Application JP1994000306244

Number:

FIPC Code: <u>B60C 9/00;</u> B60C 9/18; B60C 9/20; B60C 9/22;

§ Priority Number: 1994-12-09 JP1994000306244

S Abstract:

PURPOSE: To provide a general purpose pneumatic radial tire for passenger car having both satisfactory uniformity, and excellent

cornering property and high-speed durability.

CONSTITUTION: An inclined belt layer 6, a circumferential belt layer 7, and a tread 10 are successively arranged on the outer circumference of the crown part 4 of a carcass 3 extending over a pair of bead cores 2, the inclined belt layer 6 is formed of one or a plurality of strip bodies continuously arranged zigzag on the circumferential direction of a tire and bent parts arranged in positions of width directional end parts 9b, 9b, and the cord is formed of PET having a double twist structure. The twist coefficient N1 is 0.05-0.30, the tangential loss tano is less than 0.3 under conditions of initial tension 1kgf/piece, distortion amplitude 0.1%, frequency 20Hz, and atmospheric temperature 25°C, the cord diameter is within a range less than 0.85mm. In the circumferential belt layer 7, the cord spirally wound and arranged substantially in parallel to the tire equatorial surface.

COPYRIGHT: (C)1996,JPO

Family: None

Other Abstract DERABS C96-338303 DERC96-338303

Info:





(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-156513

(43)公開日 平成8年(1996)6月18日


(51) Int.Cl.6		識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇別		
B 6 0 C	9/00	В	7504-3B				
	9/18	Q	7504-3B				
	9/20	В	7504-3B				
		D	7504-3B				
	9/22	Z	7504-3B				
				審査請求	未請求 請求項の数4 OL (全 6 頁)		
(21)出願番号	}	特願平6-306244		(71)出願人	000005278		
					株式会社プリヂストン		
(22)出願日		平成6年(1994)12月	19日		東京都中央区京橋1丁目10番1号		
				(72)発明者	河野 好秀		
					東京都小平市小川東町3-2-6-408		
				(72)発明者	小林 寿延		
					東京都小平市小川東町3-3-6-508		
				(72)発明者	山中 英司		
					東京都小平市小川東町3-5-10-404		
				(72)発明者	佐藤 隆之		
					埼玉県和光市白子1-13-17		
				(74)代理人	弁理士 杉村 暁秀 (外5名)		

(54) 【発明の名称】 空気入りラジアルタイヤ

(57)【要約】 (修正有)

【目的】 良好なユニフォミティと、優れたコーナリング性及び高速耐久性とを併せもった汎用の乗用車用空気入りタイヤを提供する。

【構成】 一対のビードコア 2 間に跨がるカーカス 3 の クラウン部 4 外周に、傾斜ベルト層 6 、周方向ベルト層 7 、及びトレッド 1 0 を順次配置し、傾斜ベルト層 6 は、1 本又は複数本の帯状体を、タイヤ円周方向にジグザグ状に連続配置し、屈曲部を幅方向端 9 a、9 b位置に配置することによって形成し、コードは、PETであり、双より構造を有し、より係数 N: が、0.05~0.30、正接損失 t an t by t



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも一対のピードコア間に跨がっ てトロイド状をなすカーカスのクラウン部外周に、傾斜 ベルト層、周方向ベルト層、及びトレッドを順次配置し てなる空気入りラジアルタイヤであって、

傾斜ベルト層は、1本又は複数本のコードをゴム被覆し てなる帯状体を、タイヤ円周方向にジグザグ状に連続配 置し、かつ、このジグザグ配置の帯状体の屈曲部を傾斜 ベルト層の幅方向端位置に配置することによって形成し てなり、傾斜ベルト層のコードは、ポリエチレンテレフ 10 タレートからなる有機繊維コードであり、双より構造を 有し、このコードの、より数をT (回数/10cm)、総 デニールをDr、比重をρとすると、

式: $N_1 = T \times (0.139 \times D_1 / 2 \times 1/\rho)^{1/2}$ $\times 10^{-3}$ で表される、より係数N: が、0.05~0. 30の範囲であり、正接損失tan δが、初期張力1kg f/本、歪振幅0.1%, 周波数20Hz, 雰囲気温度 25℃の条件下で、0.3以下の範囲であり、そして、 コード径が、0.85mm以下の範囲であり、

ト層上に位置し、コードをらせん状に巻回してタイヤ赤 道面に対し実質上平行に配列してなることを特徴とする 空気入りラジアルタイヤ。

【請求項2】 周方向ベルト層の幅が、傾斜ベルト層の 幅に比べて狭い請求項1に記載の空気入りラジアルタイ ヤ。

【請求項3】 周方向ベルト層のコードが、ポリエチレ ンテレフタレートからなる有機繊維コードである請求項 1又は2に記載の空気入りラジアルタイヤ。

らなる有機繊維コードである請求項1又は2に記載の空 気入りラジアルタイヤ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、良好なユニフォミティ をもち、コーナリング性及び高速耐久性に優れる空気入 りタイヤ、特に、汎用の乗用車用空気入りタイヤに関す る。

[0002]

【従来の技術】省エネルギー化が叫ばれるようになった 40 現在、自動車においては、軽量化による燃費の向上を図 る検討が行われるようになり、これに伴って、タイヤに ついても、その軽量化への要求が年々高まる傾向にあ り、特に汎用の乗用車用空気入りタイヤにおいては、こ の傾向が顕著である。そこでタイヤに使用されるコード をスチールコードから有機繊維コードに変える試みはな されているものの、タイヤの諸性能を満足させるのが困 難なのが現状である。

【0003】また、空気入りタイヤは、カーカスのクラ

らのスチールコードが互いに交差するように積層した、 いわゆる交差ペルトを有しているのが一般的である。

【0004】しかし、傾斜ベルト層を、コードの配設角 度に応じて斜めにコードゴム引き布を所定幅に裁断して 形成したものであり、この傾斜ベルト層では、コードの 裁断個所が端部に必然的に生じる。これは、ベルト層の 端部部分で、セパレーションの発生を起こりやすくする 傾向にあるため、耐久性等の点から望ましくない。

【0005】傾斜ベルト層の端部に、コードの裁断個所 が生じないようにするには、1本又は複数本のコードを ゴム被覆してなる帯状体を、円周方向にジグザグ状に連 統配置し、かつ、このジグザグ配置の帯状体の屈曲部を 傾斜ベルト層の幅方向端位置に配置することによって、 傾斜ベルト層を形成することが有用であり、これは、実 開昭48-96259号公報、特開平4-274904 号公報、及び同5-319017号公報に開示されてい

[0006]

【発明が解決しようとする課題】これらの公報に記載の 周方向ベルト層は、少なくとも1層からなり、傾斜ベル 20 タイヤは、傾斜ベルト層の端部に、コードの裁断個所は 生じないものの、例えば、図2に示すように、直線状の 段差11 (太線で図示) が必然的に生じ、加えて、巻回 方法に応じてジグザグ状の段差12も生じる場合があ る。ジグザグ状の段差12は、帯状体が交互に交差して 重なり合う配置によって生じたものであり、コードが相 互に拘束される構造となり、ベルトの剪断剛性を向上さ せるという利点があるのに対し、直線状の段差11は、 特にこれといった利点がなく、むしろ、タイヤのユニフ オミティを悪化させるという欠点があった。これは、乗 【請求項4】 周方向ベルト層のコードが、ナイロンか 30 用車用ラジアルタイヤとしては致命的な欠点であり、直 線状の段差11を小さくする手段を開発する必要性があ った。また、傾斜ペルト層のコードには、軽量化の点か ら言えば、有機繊維コードを用いることが望ましいが、 前記傾斜ベルト層のコードに、有機繊維コードを適用す るための明確な技術を開示した文献は見当たらない。

> 【0007】そこで、本発明の目的は、傾斜ベルト層の コードに、ポリエチレンテレフタレート(以下「PE T」という。) からなる有機繊維コードを使用し、この 有機繊維コードのより構造、より係数、正接損失、及び コード径の適正化を図り、前記傾斜ベルト層の段差を実 質的に小さくすることにより、良好なユニフォミティ と、優れたコーナリング性及び高速耐久性とを併せもっ た空気入りタイヤ、特に、汎用の乗用車用空気入りタイ ヤを提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた め、本発明は、少なくとも一対のビードコア間に跨がっ てトロイド状をなすカーカスのクラウン部外周に、傾斜 ベルト層、周方向ベルト層、及びトレッドを順次配置し ウン部外周に、少なくとも2層の傾斜ベルト層を、それ 50 てなる空気入りラジアルタイヤであって、傾斜ベルト層 は、1本又は複数本のコードをゴム被覆してなる帯状体 を、タイヤ円周方向にジグザグ状に連続配置し、かつ、 このジグザグ配置の帯状体の屈曲部を傾斜ベルト層の幅 方向端位置に配置することによって形成してなり、傾斜 ベルト層のコードは、ポリエチレンテレフタレートから なる有機繊維コードであり、双より構造を有し、このコ ードの、より数をT(回数/10cm)、総デニールを D_{τ} 、比重を ρ とすると、式: $N_{\tau} = T \times (0.139)$ \times D₇ $/2 \times 1/\rho$) $^{1/2} \times 10^{-3}$ で表される、より係 数N:-が、0.05~0.30の範囲であり、正接損失 10 tan δが、初期張力1kgf/本、歪振幅0.1%, 周 波数20Hz, 雰囲気温度25℃の条件下で、0.3以 下の範囲であり、そして、コード径が、0.85mm以 下の範囲であり、周方向ベルト層は、少なくとも1層か らなり、傾斜ベルト層上に位置し、コードをらせん状に 巻回してタイヤ赤道面に対し実質上平行に配列してなる ことを特徴とする空気入りラジアルタイヤである。

【0009】また、周方向ベルト層の幅が、傾斜ベルト層の幅に比べて狭いこと、周方向ベルト層のコードが、 PET又はナイロンからなる有機繊維コードであること 20 がより好ましい。

【0010】ここで、双より構造とは、糸1本または2本以上引きそろえてよりを加え(下より)、これを2本以上引きそろえて下よりと反対により(上より)をかけたものをいう。総デニールDrとは、原糸デニールと撚り本数の積をいう。

【0011】図1に、本発明にしたがう代表的な空気入りタイヤの幅方向断面を示し、図中1は空気入りタイヤ、2はピードコア、3はカーカス、4はカーカスのクラウン部、5はタイヤ円周方向、6は傾斜ベルト層、7は周方向ベルト層、8は帯状体、9は傾斜ベルト層の幅方向端、10はトレッド部である。この空気入りタイヤ1は、少なくとも一対のピードコア2間に跨がってトロイド状をなすカーカス3のクラウン部4外周に、傾斜ベルト層6、周方向ベルト層7、及びトレッド10を順次配置したものである。

【0012】傾斜ベルト層6は、図2に示すように、1本又は複数本のコードをゴム被覆してなる帯状体8を、タイヤ円周方向5にジグザグ状に連続配置し、かつ、このジグザグ配置の帯状体8の屈曲部8aを傾斜ベルト層の幅方向端9a、9bに配置して形成したものである。この傾斜ベルト層6は、例えば、図3又は図4に示すように、帯状体8を、一方の幅方向端9a又は9bから他方の幅方向端9b又は9aで屈曲させ(屈曲角度 α)、次に、他方の幅方向端9b又は9aから一方の幅方向端9a又は9bに向かって巻き付けることでジグザグ状に配置し、これを繰り返して形成し、具体的には、タイヤのN(整数)回転当たり、合計M(整数)回の屈曲を交互に幅方向端9a、9bで行わせるこ50

とによって、初めに巻いた帯状体と次に巻かれる帯状体とが所定間隔で配置されるように、帯状体を前後いずれかにずらす円周ピッチを決定することによって、傾斜ベルト層6を形成する。図4は、位置13を起点として、N回のタイヤ回転の間に傾斜ベルト層6の幅方向端9a、9bにて計M回屈曲させた後に、起点13の隣接位置14に帯状体が到達した状態を示している。この手法によって、隣接する帯状体に隙間を生じることが可能となる。この手法によって得られた傾斜ベルト層6は、図2に示すようにジグザグ状段差12が生じる。すなわち、図2に示す傾斜ベルト層6では、帯状体8が交差して重なることによって、コードが相互に拘束される構造となるため、図3に示した傾斜ベルト層に比し、ベルトの剪断剛性を向上させることができる。

【0013】また、傾斜ベルト層6のコードは、PETからなる有機繊維コードであり、双より構造を有している。傾斜ベルト層6のコードのより係数 N_1 は、 $0.05\sim0.30$ の範囲にする。0.05未満だと、コードがばらけて作業性を悪化させる傾向があるからであり、また、コードの剛性を確保するためには、0.30以下にすることが必要であるからである。

【0014】傾斜ベルト層6のコードの正接損失 $\tan \delta$ は、初期張力1 k g f / 本、歪振幅0.1%,周波数2 0 H z , 雰囲気温度25 $\mathbb C$ の条件下で、0.3 以下の範囲にする。 P E T 繊維コードは、仕事損失が大きく、発熱しやすいため、高速走行時に発熱して融解しやすく、最終的にタイヤバーストに至る危険性があり、これを防止するには、正接損失を0.3 以下の範囲にする必要があるからである。

【0015】また、傾斜ベルト層6の直線状段差11を小さくするため、傾斜ベルト層6のコード径は0.85 mm以下の範囲にする。傾斜ベルト層6の層数は、軽量化の点から、少数が好ましいが、必要に応じて増加することができ、また、傾斜ベルト層6のコードの傾斜角度は、タイヤ赤道面に対し15°~45°の範囲に、さらに製造上の容易性を加味すると15°~30°にすることが好ましい。

【0016】周方向ベルト層7は、少なくとも1層からなり、傾斜ベルト層6上に位置し、コードをらせん状に巻回してタイヤ赤道面に対し実質上平行に配列し、傾斜ベルト層6の幅に比し狭幅にすることが好ましい。傾斜ベルト層6の幅方向端部と周方向ベルト層7の幅方向端部が同じ位置で重なる配置の場合、ベルト端セパレーションが生じやすい傾向にあり、高速耐久性を悪化させるからである。具体的には、周方向ベルト層7の端部を、傾斜ベルト層6の端部よりも5mm以上、タイヤ幅方向内側に位置させる。

【0017】周方向ベルト層7の層数は、軽量化の点か

5

ら、 $1\sim 2$ 層程度が好ましい。また、周方向ベルト層 は、高速走行時のクラウンセンター部の迫り出しを効果 的に抑制する必要がある場合には、クラウンセンター部 で2層、残りのクラウン部で1層にすることが好まし く、ベルト端セパレーションを効果的に抑制する必要が ある場合には、周方向ベルト層7は、クラウン端部で2 層、残りのクラウン部で1層にすることが好ましく、用 途に応じて適宜選択できる。周方向ベルト層7のコード は、軽量化の点から、PET又はナイロンからなる有機 繊維コードであることが好ましい。さらに、該コードの 10 正接損失 $tan \delta$ も、傾斜ベルト層のコードと同様な理由 から、0.3以下にすることが好ましい。

【0018】カーカス3は、そのプライコードにPET 等の有機繊維コードを用い、このコードは、タイヤ赤道 面に対し70~90°の角度で配置することが好まし

[0019]

【作用】本発明の空気入りタイヤは、傾斜ベルト層6上 に、段差のない周方向ベルト層7を載せるとともに、傾 ルト層6の段差を最も簡便に実質的に小さくでき、従っ て、タイヤのユニフォミティが向上する。

【0020】また、傾斜ベルト層6の幅方向端部9a、 9 bに、従来のシート状の傾斜ベルト層のようにコード の裁断個所が生じないので、ベルト端部でのセパレーシ ョンの発生が少なくなり、従って、高速耐久性が向上す る。さらに、傾斜ベルト層6のコードに、PETからな る有機繊維コードを使用し、特に、この有機繊維コード のより係数を適正範囲にすることによって、タイヤの軽 量化が図れるとともに、コードの剛性を高めることがで 30 き、コーナリングパワーが増加してコーナリング性が向

上する。

【0021】加えて、傾斜ベルト層6のコードの正接損 失を、所定条件下で、0.3以下の範囲にすることで、 このコードの自己発熱による融解を防止することがで き、さらに、周方向ベルト層7の幅を、傾斜ベルト層6 の幅に比し狭くすることによって、ベルト端セパレーシ ョンを防止することができ、いずれも、高速耐久性の向 上に大きく寄与する。

6

[0022]

【実施例】次に、本発明にしたがう空気入りタイヤの具 体的な実施例を図面を参照しながら説明する。実施例1 ~5に使用した空気入りタイヤは、図1に示す幅方向断 面を有し、タイヤサイズが195/65R14であり、 一対のピードコア2間に跨がってトロイド状をなすカー カス3のクラウン部4外周に、傾斜ベルト層6、周方向 ベルト層7、及びトレッド10を順次配置したものであ る。傾斜ベルト層6の枚数、そのコードの、材質、より 構造、より係数、正接損失、コード角度、コード径、周 方向ペルト層7の有無、コードの、材質、より構造につ 斜ベルト層6のコードの径を小さくすることで、傾斜ベ20いては表1にまとめて示してある。傾斜ベルト層6は、 図2に示す平面形状を有し、図4に示したところに従っ T、M=9及びN=4、すなわち、円周ピッチ f=94に近い値にて形成した。なお、周方向ベルト層7は、 コードをらせん状に巻回してタイヤ赤道面に対しほぼ0 [®] の角度でコード配列したものであり、周方向ベルト層 7の幅は、130mmとし、傾斜ペルト層6 (140m m)の幅に比し狭くし、かつ、周方向ペルト層7の幅方 向端を、傾斜ペルト層もの幅方向端9a、9bよりも、 5mmだけタイヤ幅方向内側に配置した。

> [0023] 【表1】

	傾斜ベルト層					周方向ベルト層			
	コート 材質	コート径 (mm)	コード角度 (゚゚)	より構造	より係数	正接損失	配設	コード 材質	より構造
従来例	スチール	0.63	± 22	1×5 ×0.23	-	_	なし	-	-
比較例 1	PET	0. 93	± 22	3000d/2	0.30	0.18	なし	-	-
比較例 2	PET	0.80	± 22	1500d/3	0. 30	0. 18	なし	-	-
比較例 3	PET	0. 93	± 22	3000d/2	0. 30	0.18	あり	PET	1500d/2
比較例 4	PET	0.67	± 22	1500d/2	0.40	0. 35	あり	PET	1500d/2
比較例 5	PET	0.67	± 22	1500d/2	0. 35	0.35	あり	PET	15004/2
比較例 6	PET	0.67	± 22	1500d/2	0. 30	0. 35	あり	PET	1500d/2
比較例 7	PET	0.67	± 22	1500d/2	0.18	0.35	あり	PET	15004/2
実施例 1	PET	0.80	± 22	1500d/3	0. 30	0.18	あり	PET	1500d/2
実施例 2	PBT	0.67	± 22	1500d/2	0. 30	0.18	あり	PET	15004/2
実施例 3	PET	0.67	± 22	1 500 d/2	0. 30	0.18	あり	† { D >	1260d/2
実施例 4	PBT	0.67	± 22	1500d/2	0. 18	0.30	あり	PET	1500d/2
実施例 5	PET	0.67	± 22	1500d/2	0.18	0. 18	あり	РЕТ	1500d/2

【0024】比較例1及び2に使用した空気入りタイヤは、周方向ベルト層をもたず、また、比較例3~7に使用した空気入りタイヤは、図1に示す幅方向断面を有するものの、傾斜ベルト層の、より係数、正接損失、コード径の少なくとも1つが適正範囲外のものである。

【0025】従来例に使用した空気入りタイヤは、タイヤ赤道面5に対し \pm 22°の角度で延び、コード構造が $1\times5\times0$.23である複数本のスチールコードを配列した2層の傾斜ベルト層6を、交差積層したものであり、周方向ベルト層7はもっていない。

【0026】・試験方法

上記の各供試タイヤについて、ユニフォミティ、コーナリング性、及び高速耐久性の評価を行うための試験をそれぞれ行い、併せて、タイヤ重量の測定も行った。

(1) ユニフォミティ試験

規定内圧に充填したタイヤを、規定荷重でドラム上に押しつけ、タイヤが、1分間に60回転するようにドラムを回転させ、そのときタイヤに発生する半径方向、横方向、及び前後方向への力のアンバランス量を測定し、ユ 40 ニフォミティを評価した。表2にその試験結果を示す。なお、表中の数値は、従来例を100とした指数比で示してあり、小さいほど優れている。

【0027】(2)コーナリング性試験

コーナリング性は、コーナリングパワーを求めることに よって評価した。コーナリングパワーの測定は、外径3 000mmのドラム上に、内圧1.7kgf/cm²に 調整した供試タイヤをセットし、上記のタイヤサイズと 内圧からJATMA又はJISに定められている荷重を タイヤに負荷した後、30km/hの速さで30分間予 50 備走行させ、無負荷状態で内圧を1.7 kgf/cm²に再調整し、再度予備走行の荷重を負荷し、同一速度の上記ドラム上でスリップアングルを最大14度(deg.)まで正負連続してつけた。正負各角度でのコーナリングフォース(CF)を測定し、式:

CP (kgf/deg.) = [CF (1deg.) + CF (2deg.) / 2 + CF (3deg.) / 3 + CF (4deg.) / 4) ÷ 4

にて、コーナリングパワー (CP値) を求めた。表 2 に その試験結果を示す。なお、表中の CP値は、従来例を 100とした指数比で示してあり、大きいほど優れてい

【0028】(3)高速耐久性試験

高速耐久性は、米国規格FMVSS No. 109のテスト方法に準じたステップスピード方式にて行い、即ち、30分ごとにスピードを増して故障するまで試験を行い、故障したときの速度(km/h)を測定し、これによって評価した。表2にその試験結果を示す。なお、表中の数値は、従来例を100とした指数比で示してあり、大きいほど優れている。また、このとき、コードが融解しているか否かについても併せて調査し、融解している場合は「あり」と、融解していない場合は「なし」と、表2中に記載してある。

[0029]

【表2】

	エフォミティ	コーナリンダ性	高流	917		
	271371	3-79万世	指数	コード酸解	重量 (kg)	
逆来例	100	100	100	なし	8, 20	
比較例 1	172	100	110	なし	7. 62	
比較例 2	135	99	114	なし	7. 62	
比較例 3	110	99	110	なし	7. 91	
比較例 4	95	66	92	あり	7. 89	
比較例 5	95	85	98	あり	7. 89	
比較例 6	95	99	100	あり	7. 89	
比較例 7	95	105	105	あり	7. 89	
実施例 1	103	101	114	なし	7. 91	
実施例 2	9 5	99	119	なし	7. 89	
実施例 3	95	100	119	なし	7. 85	
実施例 4	96	105	110	なし	7. 89	
実施例 5	95	105	123	なし	7. 89	

【0030】表2の試験結果から、実施例 $1\sim5$ は、従 209 傾斜ベルト層の幅方向端 来例に比し、大幅な軽量化が図れていて、しかも、ユニ フォミティ、コーナリング性、及び高速耐久性のいずれ もが、従来例と同等程度に優れている。

[0031]

【発明の効果】本発明によれば、良好なユニフォミティ と、優れたコーナリング性及び高速耐久性とを具える汎 用の乗用車用空気入りタイヤの提供が可能となった。 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に従う代表的な空気入りタイヤの幅方向 断面図である。

10

【図2】直線状段差11を示すため、傾斜ベルト層の一 部を抜き出した平面図である。

【図3】傾斜ベルト層の形成方法を示すための図であ

【図4】傾斜ベルト層の形成方法を示すための図であ 10 る。

【符号の説明】

- 1 空気入りタイヤ
- 2 ピードコア
- 3 カーカス
- 4 カーカスのクラウン部
- 5 タイヤ円周方向
- 6 傾斜ベルト層
- 7 周方向ベルト層
- 8 帯状体
- 10 トレッド部
- 11 直線状段差
- 12 ジグザグ状段差
- 13 起点
- 14 起点13の隣接位置
- 15 傾斜ベルト層6のコード

